

DT-K15

Tinta dispersa à base de água
para impressão direta



Disperso Têxtil



DT-K15

Tinta dispersa à base de água
para impressão direta



KYOCERA



EQUIPAMENTO DE
ALTA VELOCIDADE



ESPECÍFICO
PARA MODA



DECORAÇÃO DE CASA
DENTRO E EXTERIOR



BANDEIROS



IMPRESSÃO
DIRETA



CORES BRILHANTES
E VIBRANTES



TECIDO
PRÉ-TRATADO



CONDIÇÕES
DE ARMAZENAMENTO
A TEMPERATURA DE
5-30°C AMBIENTE SECO
E BEM VENTILADO



CONDIÇÕES
DE IMPRESSÃO
20-25°C
TEMPERATURA
40-60% RH FAIXA
DE UMIDADE



CONDIÇÕES DE
ENVIO DE FRETE
MARÍTIMO 5-30°
TEMPERATURA
CONTÊINER
REFRIGERADO PARA
LONGA DISTÂNCIA



DISPONÍVEIS
EMBALAGENS
FRASCO DE 10 KG
E TANQUE DE 20KG



CONDIÇÕES
DE FIXAÇÃO
VAPOR A 170°C
TEMPERATURA
PARA 10' 85% RH



PRODUTO SENSÍVEL
AO CALOR
NÃO EXCEDA 30°C
EVITE A LUZ DIRETA
DO SOL



Descrição do produto

ISONIK® DT-K 15 é uma tinta digital dispersa à base de água para impressão direta em fibras têxteis, adequada para a maioria das impressoras equipadas com cabeças de impressão Kyocera KJ4B.

ISONIK DT-K 15 é um produto destinado à impressão direta em tecido sobre fibras de poliéster e suas misturas. Os produtos ISONIK DT-K 15 podem ser empregados na produção de vestuário, moda e decoração.

Instruções

ISONIK DT-K 15 está pronto para uso.

- Mantenha o ISONIK DT-K 15 em temperatura ambiente de impressão pelo menos 24 horas antes do uso.
- Agite suavemente antes de usar.
- Pré-tratamento: para obter o melhor desempenho do processo, recomendamos pré-tratar o tecido com nossa linha de produtos ISONIK AM-P, pois isso garante resultados máximos em termos de brilho e rendimento de cor.
- Impressão direta em tecido.
- Fixação: após o processo de impressão, recomendamos a fixação por vaporização a 170°C por 10' com 85% UR.
- Lavagem: recomenda-se a lavagem em água fria da torneira. Lavagem extra opcional a 60°C. Lavagem com banho redutor de alcalinidade.

- Para aplicações como comunicação visual e bandeiras, onde alta rapidez, resistência e a durabilidade não são estritamente exigidas, é possível fixá-las com uma calandra em linha.
- Siga as instruções no rótulo e na FISPQ.
- Preocupe-se com a manutenção correta e regular da impressora.
- Recomenda-se testes preliminares para definir os melhores parâmetros operacionais para alcançar o resultado desejado.

O desempenho do produto pode variar de acordo com o hardware, software empregado e o método de impressão aplicado.

Notas

- Informações sobre rapidez e recursos técnicos adicionais disponíveis mediante solicitação específica
- Cores personalizadas disponíveis mediante solicitação

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações incluídas neste documento baseiam-se na experiência e no estado atual do nosso conhecimento e não pretendem ser completamente exaustivas. O produto é apenas para uso profissional. Devido a vários fatores que poderiam influenciar os aspectos de aplicação do ISONIK DT-K 15 e, portanto, o resultado final obtido, a Isocarbo sugere sempre realizar testes preliminares para avaliar possíveis comportamentos anormais do produto sob condições operacionais específicas diferentes daquelas declaradas neste documento. Portanto, a Isocarbo não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer diferenças no desempenho do ISONIK DT-K 15 e por qualquer perda ou danos sofridos por pessoas ou bens como resultado das informações contidas neste documento. Além disso, a Isocarbo não se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros como resultado do uso indevido do ISONIK DT-K 15 por qualquer pessoa ou empresa. A Isocarbo assegura o seu compromisso com o desenvolvimento e melhoria contínua do produto e assume o direito de alterar e atualizar o conteúdo deste documento técnico a qualquer momento.